

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**



Dkt. 2271/71521

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Notification of: Takuro SEKIYA  
Serial No. : 10/758,398  
Date Filed : January 15, 2004  
For : Solution Jet Type Fabrication Apparatus, Method, Solution Containing  
Fine Particles, Wiring Pattern Substrate, Device Substrate

I hereby certify that this paper is being deposited this date with the U.S. Postal Service in first class mail addressed to Commissioner of Patent, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313 1450.

*Paul Teng*  
Paul Teng  
Reg. No. 40,837

*May 25, 2004*  
Date

1185 Avenue of the Americas  
New York, New York 10036  
(212) 278-0400  
May 25, 2004

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. § 119

Sir:

Applicant encloses herewith certified copies of priority application Nos. JP 2003-009108: JP 2003-009186; and JP 2003-399572 and hereby claims priority under 35 U.S.C. § 119.

Respectfully submitted,

*Paul Teng*

Paul Teng  
Reg. No. 40,837

Encls.

Japan Patent Office

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application: January 17, 2003

Application Number: Japanese Patent Application  
No.2003-009108

[ST.10/C]: [JP2003-009108]

Applicant(s): RICOH COMPANY, LTD.

December 18, 2003

Commissioner,  
Japan Patent Office

Yasuo Imai (Seal)

Certificate No.2003-3105092

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日                      2 0 0 3 年   1 月 1 7 日  
Date of Application:


出 願 番 号                      特 願 2 0 0 3 - 0 0 9 1 0 8  
Application Number:  
[ST. 10/C]:                      [ J P 2 0 0 3 - 0 0 9 1 0 8 ]

出   願   人                      株 式 会 社 リ コ ー  
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 2 月 1 8 日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出 証 番 号   出 証 特 2 0 0 3 - 3 1 0 5 0 9 2

【書類名】 特許願

【整理番号】 0209953

【提出日】 平成15年 1月17日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01J 9/02

【発明の名称】 溶液噴射製造装置及びその溶液ならびに製作される基板

【請求項の数】 8

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

    【氏名】 関谷 卓朗

【特許出願人】

    【識別番号】 000006747

    【氏名又は名称】 株式会社リコー

    【代表者】 桜井 正光

【代理人】

    【識別番号】 100079843

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 高野 明近

【選任した代理人】

    【識別番号】 100112313

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 岩野 進

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 014465

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

    【物件名】 明細書 1

    【物件名】 図面 1

    【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9904834

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 溶液噴射製造装置及びその溶液ならびに製作される基板

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板上に、吐出口径が  $\Phi 20 \mu\text{m}$  以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターンを形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する溶液噴射製造装置において、前記微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであるとともに、該微粒子の大きさを  $D_p$ 、前記吐出口径を  $D_o$  とするとき、 $0.0001 \leq D_p / D_o \leq 0.01$  とし、前記噴射ヘッドは、前記溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で前記溶液を噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の 5 倍以上の長さとし、前記基板と前記噴射ヘッドとの相対移動速度を、前記溶液の噴射速度の  $1/3$  以下にした溶液噴射製造装置であって、前記吐出口は、前記微粒子含有溶液中の微粒子より硬い材質よりなる基板に形成された開口であることを特徴とする溶液噴射製造装置。

【請求項 2】 基板上に、吐出口径が  $\Phi 20 \mu\text{m}$  以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターンを形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する溶液噴射製造装置において、前記微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであるとともに、該微粒子の大きさを  $D_p$ 、前記吐出口径を  $D_o$  とするとき、 $0.0001 \leq D_p / D_o \leq 0.01$  とし、前記噴射ヘッドは、前記溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で前記溶液を噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の 5 倍以上の長さとし、前記基板と前記噴射ヘッドとの相対移動速度を、前記溶液の噴射速度の  $1/3$  以下にし、前記細長柱状の飛翔時の溶液を、後方に複数の微小な滴を伴う高速飛翔させる溶液噴射製造装置であって、前記吐出口は、前記微粒子含有溶液中の微粒子より硬い材質よりなる基

板に形成された開口であることを特徴とする溶液噴射製造装置。

【請求項 3】 基板上に、吐出口径が  $\Phi 20 \mu\text{m}$  以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を該溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の 5 倍以上の長さとし、噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターンを形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する溶液噴射製造装置に使用する微粒子含有溶液において、該微粒子含有溶液中の微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであり、前記吐出口を構成する部材よりやわらかい材料であることを特徴とする微粒子含有溶液。

【請求項 4】 基板上に、吐出口径が  $\Phi 20 \mu\text{m}$  以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を該溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の 5 倍以上の長さとし、噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターンを形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する溶液噴射製造装置に使用する微粒子含有溶液において、該微粒子含有溶液中の微粒子の大きさを  $D_p$ 、前記吐出口径を  $D_o$  とするとき、 $0.0001 \leq D_p / D_o \leq 0.01$  とするとともに、前記微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであり、前記吐出口を構成する部材よりやわらかい材料であることを特徴とする微粒子含有溶液。

【請求項 5】 基板上に、吐出口径が  $\Phi 20 \mu\text{m}$  以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を該溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の 5 倍以上の長さとし、噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターンを形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する溶液噴射製造装置によって製作される機能を付与



されたパターン配線基板において、前記パターン中の微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであり、前記吐出口を構成する部材よりやわらかい材料であることを特徴とするパターン配線基板。

【請求項6】 基板上に、吐出口径が $\Phi 20 \mu\text{m}$ 以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を該溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の5倍以上の長さとし、噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターンを形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する溶液噴射製造装置によって製作される機能を付与されたパターン配線基板において、前記パターン中の微粒子の大きさを $D_p$ 、前記吐出口径を $D_o$ とすると、 $0.0001 \leq D_p / D_o \leq 0.01$ とするとともに、前記微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであり、前記吐出口を構成する部材よりやわらかい材料であることを特徴とするパターン配線基板。

【請求項7】 基板上に、吐出口径が $\Phi 20 \mu\text{m}$ 以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を該溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の5倍以上の長さとし、噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターンを形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する溶液噴射製造装置によって製作される機能を付与されたデバイス基板において、前記パターン中の微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであり、前記吐出口を構成する部材よりやわらかい材料であることを特徴とするデバイス基板。

【請求項8】 基板上に、吐出口径が $\Phi 20 \mu\text{m}$ 以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を該溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の5倍以上の長さとし、噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターン

を形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する溶液噴射製造装置によって製作される機能を付与されたデバイス基板において、前記パターン中の微粒子の大きさを  $D_p$ 、前記吐出口径を  $D_o$  とするとき、 $0.0001 \leq D_p / D_o \leq 0.01$  とするとともに、前記微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであり、前記吐出口を構成する部材よりやわらかい材料であることを特徴とするデバイス基板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、吐出装置を用いて微粒子含有材料を噴射させ、パターン形成を行い、配線基板、あるいは機能デバイスを形成する装置およびそれに使用する材料ならびにその装置によって形成されるパターン基板あるいは機能デバイス基板に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、微細な微粒子／超微粒子を用いた発光素子／媒体および光プロセッシング素子／媒体等の各種素子が研究されている。このような微粒子の素子への応用のためには、固体基板上への微粒子含有材料の膜もしくは層の堆積によって得られる高密度集積が重要である。この微粒子が高密度に集積した薄膜は、具体的には非特許文献1、非特許文献2、非特許文献3、非特許文献4、非特許文献5、非特許文献6等への応用が報告されている。

【0003】

一方、配向性の優れた無機化合物薄膜の形成方法として、分子線エピタキシー法(MBE)、クラスターイオンビーム法、イオンビーム照射真空蒸着法、化学気相成長法(CVD)、物理気相成長法(PVD)、液相エピタキシー法(LPE)等が知られている。また有機化合物薄膜の形成方法として、ラングミュア・ブロッジェット法(LB法)等が知られている。一般に量子ドットと呼ばれるもの

は、前記したMBE法などの真空装置を用いて高真空中で昇華させた原料物質が固体基板上で自己組織的にドットを形成する過程を利用して作製することができる。

#### 【0004】

しかしながら上記のような方法ではドット間の距離の制御やサイズ分布の制御は困難であり、所望の構造に制御するためには多大なコストがかかるという問題がある。そこでこのような問題を解決できる技術として、インクジェット原理、すなわち液体噴射ヘッドによって、微粒子含有材料の膜を形成することが提案されている。たとえば特許文献1には、ナノ粒子を含有するエマルジョンを固体基板上にインクジェットコーティングし、フォトルミネッセンス強度を励起光の照射時間もしくは照射量の関数として増加あるいは増加及び記憶させることができる機能を有する超微粒子（ナノ粒子）の集合体からなる薄膜を固体基板上に形成する方法が提案されている。

#### 【0005】

また同様の原理をこのような機能性素子の他に、回路基板製作に応用しようという研究もなされている。たとえば、従来から、回路基板の製造方法として、次のような方法が知られている。

#### 【0006】

(1) 銅張り積層板上に、レジストを被覆し、フォトリソグラフィ法により、回路パターンの露光、未露光レジストの溶解除去、レジスト除去部のエッチングにより銅線パターンを形成する方法。

#### 【0007】

(2) セラミックス基板上にスクリーン印刷により導電ペーストを所望の回路パターンに印刷し、非酸化雰囲気中で熱処理して導電ペースト中の金属微粒子を焼結して導電パターンを形成する方法。

#### 【0008】

(3) 絶縁基板上に、導電金属の蒸着により薄膜の導電層を形成し、この導電層上に、レジストを被覆し、フォトリソグラフィ法により、回路パターンの露光、未露光レジストの溶解除去、レジスト除去部のエッチングにより銅線パターンを形

成する方法。

【0009】

しかしながら、これらの方法はファインパターンの形成には不向きであるという問題があるため、たとえば特許文献2には、基体上に、インクジェットヘッドを用いて、金属ペーストにより直接回路パターンを描画するようにし、ファインパターンの形成が容易で、廃液処理の必要がなく、生産工程が単純で設備費や生産コストが少なくて済む配線パターンの形成方法および回路基板の製造方法が提案されている。

【0010】

一方、本発明者も先に、インクジェット原理を利用して、電子源基板製造を行う発明を特許文献3として提案している。

このようにインクジェット原理を利用したこのような提案が種々行われ始めているが、このような手段で各種デバイス、あるいはパターン基板を製作しようという考えはまだ新しく、より具体的な方法についてはまだ未知の部分が多く、手探り状態にあるのが実情である。

【0011】

【特許文献1】

特開 2000-126681号公報

【特許文献2】

特開 2002-134878号公報

【特許文献3】

特開 2001-319567号公報

【非特許文献1】

発光素子 (LED) (Alivisatos et al.)

【非特許文献2】

光電変換素子 (Greenham, N.C., et al., Phys. Rev. B, 54, 17628 (1996))

【非特許文献3】

超高速ディテクター (Bhargava)

【非特許文献4】

エレクトロルミネッセンス・ディスプレイおよびパネル (Bhargava, Alivisatos et al.)

【非特許文献 5】

ナノ構造メモリ素子 (Chen et al.)

【非特許文献 6】

ナノ粒子配列からなる多色デバイス (Dushkin et al.)

【0012】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上述のごとき実情に鑑みてなされたもので、その第 1 の目的は、高品質かつ高精度なパターン配線基板あるいはデバイス基板を製造するための新規な液滴噴射製造装置を提供することにある。

【0013】

また第 2 の目的は、高品質かつ高精度なパターン配線基板あるいはデバイス基板を製造するための他の構成の液滴噴射製造装置であって、より高精度なパターン配線基板あるいはデバイス基板を製造するための液滴噴射製造装置を提供することにある。

【0014】

さらに第 3 の目的は、上記のような新規な構成の液滴噴射製造装置に使用する微粒子含有溶液を提供することにある。

【0015】

また第 4 の目的は、上記のような新規な構成の液滴噴射製造装置に使用するより信頼性の高い微粒子含有溶液を提供することにある。

【0016】

さらに第 5 の目的は、上記のような新規な構成の液滴噴射製造装置によって製作される高精度かつ高品質な機能を付与されたパターン基板を提供することにある。

【0017】

また第 6 の目的は、上記のような新規な構成の液滴噴射製造装置によって製作されるより高精度かつ高品質な機能を付与されたパターン基板を提供することに

ある。

#### 【0018】

さらに第7の目的は、上記のような新規な構成の液滴噴射製造装置によって製作される高精度かつ高品質な機能を付与されたデバイス基板を提供することにある。

#### 【0019】

また第8の目的は、上記のような新規な構成の液滴噴射製造装置によって製作されるより高精度かつ高品質な機能を付与されたデバイス基板を提供することにある。

#### 【0020】

##### 【課題を解決するための手段】

本発明は前記目的を達成するために第1に、基板上に、吐出口径が $\Phi 20\mu\text{m}$ 以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターンを形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する溶液噴射製造装置において、前記微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであるとともに、該微粒子の大きさを $D_p$ 、前記吐出口径を $D_o$ とするとき、 $0.0001 \leq D_p / D_o \leq 0.01$ とし、前記噴射ヘッドは、前記溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で前記溶液を噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の5倍以上の長さとし、前記基板と前記噴射ヘッドとの相対移動速度を、前記溶液の噴射速度の $1/3$ 以下にした溶液噴射製造装置であって、前記吐出口は、前記微粒子含有溶液中の微粒子より硬い材質よりなる基板に形成された開口とした。

#### 【0021】

また第2に、基板上に、吐出口径が $\Phi 20\mu\text{m}$ 以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターンを形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデ

バイスを形成する溶液噴射製造装置において、前記微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであるとともに、該微粒子の大きさを $D_p$ 、前記吐出口径を $D_o$ とすると、 $0.0001 \leq D_p / D_o \leq 0.01$ とし、前記噴射ヘッドは、前記溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で前記溶液を噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の5倍以上の長さとし、前記基板と前記噴射ヘッドとの相対移動速度を、前記溶液の噴射速度の $1/3$ 以下にし、前記細長柱状の飛翔時の溶液を、後方に複数の微小な滴を伴う高速飛翔させる溶液噴射製造装置であって、前記吐出口は、前記微粒子含有溶液中の微粒子より硬い材質よりなる基板に形成された開口とした。

#### 【0022】

さらに第3に、基板上に、吐出口径が $\Phi 20 \mu m$ 以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を該溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の5倍以上の長さとし、噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターンを形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する溶液噴射製造装置に使用する微粒子含有溶液において、該微粒子含有溶液中の微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであり、前記吐出口を構成する部材よりやわらかい材料であるようにした。

#### 【0023】

また第4に、基板上に、吐出口径が $\Phi 20 \mu m$ 以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を該溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の5倍以上の長さとし、噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターンを形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する溶液噴射製造装置に使用する微粒子含有溶液において

、該微粒子含有溶液中の微粒子の大きさを $D_p$ 、前記吐出口径を $D_o$ とするとき、 $0.0001 \leq D_p / D_o \leq 0.01$ とするとともに、前記微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであり、前記吐出口を構成する部材よりやわらかい材料であるようにした。

#### 【0024】

さらに第5に、基板上に、吐出口径が $\Phi 20 \mu m$ 以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を該溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の5倍以上の長さとし、噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターンを形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する溶液噴射製造装置によって製作される機能を付与されたパターン配線基板において、前記パターン中の微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであり、前記吐出口を構成する部材よりやわらかい材料であるようにした。

#### 【0025】

また第6に、基板上に、吐出口径が $\Phi 20 \mu m$ 以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を該溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の5倍以上の長さとし、噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターンを形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する溶液噴射製造装置によって製作される機能を付与されたパターン配線基板において、前記パターン中の微粒子の大きさを $D_p$ 、前記吐出口径を $D_o$ とするとき、 $0.0001 \leq D_p / D_o \leq 0.01$ とするとともに、前記微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであり、前記吐出口を構成する部材よりやわらかい材料であるようにした。

#### 【0026】

さらに第7に、基板上に、吐出口径が $\Phi 20 \mu m$ 以下の噴射ヘッドによって微



粒子含有溶液を該溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の5倍以上の長さとし、噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターンを形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する溶液噴射製造装置によって製作される機能を付与されたデバイス基板において、前記パターン中の微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであり、前記吐出口を構成する部材よりやわらかい材料であるようにした。

#### 【0027】

また第8に、基板上に、吐出口径が $\Phi 20 \mu\text{m}$ 以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を該溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で噴射させるとともに、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の5倍以上の長さとし、噴射付与し、前記基板上ならびに電極領域にパターンを形成し、付与後の溶液によって形成されたパターン中の揮発成分を揮発させ、固形分を前記基板上および前記電極領域上に残留させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する溶液噴射製造装置によって製作される機能を付与されたデバイス基板において、前記パターン中の微粒子の大きさを $D_p$ 、前記吐出口径を $D_o$ とすると、 $0.0001 \leq D_p / D_o \leq 0.01$ とするとともに、前記微粒子は、前記基板の前記パターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさであり、前記吐出口を構成する部材よりやわらかい材料であるようにした。

#### 【0028】

##### 【発明の実施の形態】

図1は、ガラス基板、プラスチック基板、Si等の半導体基板、ガラス・エポキシ基板、フレキシブル基板等に本発明の手法によってパターンを形成する例を示している。図1(A)は、このような基板10上に端子2、3が形成されている状態を示し、図の点線部1'は後述のような配線パターン1が生成される領域である。図1(B)は、微細な導電性微粒子を含有する溶液を、液滴噴射原理によって、噴射、描画して、配線パターンを形成した例である。

**【0029】**

ここで、微細な導電性微粒子を含有した溶液を付与する手段として本発明では、インクジェット技術が適用される。以下にその具体的方法を説明する。

図2は、本発明のパターン配線基板、あるいは機能デバイスを形成する製造装置の一実施例を説明するための図で、図中、11は吐出ヘッドユニット（噴射ヘッド）、12はキャリッジ、13は基板保持台、14は配線基板や機能性素子基板等の基板、あるいは機能デバイスを形成する基板、15は微細な導電性微粒子を含有する溶液の供給チューブ、16は信号供給ケーブル、17は噴射ヘッドコントロールボックス（溶液タンク含む）、18はキャリッジ12のX方向スキャンモータ、19はキャリッジ12のY方向スキャンモータ、20はコンピュータ、21はコントロールボックス、22（22<sub>X1</sub>、22<sub>Y1</sub>、22<sub>X2</sub>、22<sub>Y2</sub>）は基板位置決め／保持手段である。この場合は、基板保持台13に置かれた基板14の前面を噴射ヘッド11がキャリッジ走査により移動し、微細な導電性微粒子を含有する溶液を噴射付与する例である。

**【0030】**

図3は本発明のパターン配線基板の製造、あるいは機能デバイス形成に適用される液滴付与装置の構成を示す概略図で、図4は図3の液滴付与装置の吐出ヘッドユニットの要部概略構成図である。

**【0031】**

図3の構成は図2の構成と異なり、基板14側を移動させて配線パターン、あるいは機能デバイスを基板に形成するものである。図3及び図4において、31はヘッドアライメント制御機構、32は検出光学系、33は噴射ヘッド、34はヘッドアライメント微動機構、35は制御用コンピュータ、36は画像識別機構、37はXY方向走査機構、38は位置検出機構、39は位置補正制御機構、40は噴射ヘッド駆動・制御機構、41は光軸、42は素子電極、43は液滴、44は液滴着弾位置である。

**【0032】**

吐出ヘッドユニット11の液滴付与装置（噴射ヘッド33）としては、任意の液滴を定量吐出できるものであればいかなる機構でも良く、特に0.1 p l～数

100pl 程度の液滴を形成できるインクジェット原理の機構が望ましい。

#### 【0033】

インクジェット方式としては、たとえば米国特許第3683212号明細書に開示されている方式（Zoltan方式）、米国特許第3747120号明細書に開示されている方式（Stemme方式）、米国特許第3946398号明細書に開示されている方式（Kyser方式）のようにピエゾ振動素子に、電氣的信号を印加し、この電氣的信号をピエゾ振動素子の機械的振動に変え、該機械的振動に従って微細なノズルから液滴を吐出飛翔させるものがあり、通常、総称してドロップオンデマンド方式と呼ばれている。

#### 【0034】

他の方式として、米国特許第3596275号明細書、米国特許第3298030号明細書等を開示されている方式（Sweet方式）がある。これは連続振動発生法によって帯電量の制御された記録液体の小滴を発生させ、この発生された帯電量の制御された小滴を、一様の電界が掛けられている偏向電極間を飛翔させることで、記録部材上に記録を行うものであり、通常、連続流方式、あるいは荷電制御方式と呼ばれている。

#### 【0035】

さらに他の方式として、特公昭56-9429号公報に開示されている方式がある。これは液体中で気泡を発生せしめ、その気泡の作用力により微細なノズルから液滴を吐出飛翔させるものであり、サーマルインクジェット方式、あるいはバブルジェット（R）方式と呼ばれている。

#### 【0036】

このように液滴を噴射する方式は、ドロップオンデマンド方式、連続流方式、サーマルインクジェット方式等あるが、必要に応じて適宜その方式を選べばよい。

#### 【0037】

本発明ではこのようなパターン配線基板、あるいは機能デバイスを形成する製造装置（図2）において、基板14はこの装置の基板位置決め／保持手段22によってその保持位置を調整して決められる。図2では簡略化しているが、基板位

置決め／保持手段 22 は基板 14 の各辺に当接されるとともに、X 方向およびそれに直交する Y 方向にサブミクロンオーダーで微調整できるようになっているとともに、噴射ヘッドコントロールボックス 17、コンピュータ 20、コントロールボックス 21 等と接続され、その位置決め情報および微調整変位情報等と、液滴付与の位置情報、タイミング等は、たえずフィードバックできるようになっている。

#### 【0038】

さらに本発明のパターン配線基板、あるいは機能デバイスを形成する製造装置では、X、Y 方向の位置調整機構の他に図示しない（基板 14 の下に位置するために見えない）、回転位置調整機構を有している。これに関連して先に本発明のパターン配線基板、あるいは機能デバイス形成基板の形状および形成される機能デバイス群の配列等に関して説明する。

#### 【0039】

本発明のパターン配線基板、あるいは機能デバイス形成基板は、その目的、用途に応じて、ガラス基板、セラミックス基板、PET を始めとする各種プラスチック基板、Si 等の半導体基板、ガラス・エポキシ基板、ポリイミドフィルム、ポリアミドイミドフィルム、ポリアミドフィルム、ポリエステルフィルム等の高分子フィルムよりなるフレキシブル基板等が好適に用いられる。たとえば各種プラスチック基板や高分子フィルムは軽量化が要求されるパターン配線基板、あるいは機能デバイスに効果的である。

#### 【0040】

本発明のパターン配線基板、あるいは機能デバイス形成基板に使用する各種プラスチック基板や高分子フィルムの形状は、このような基板を経済的に生産、供給する、あるいは最終的に製作される機能デバイス形成基板の用途から、矩形である。つまり、その矩形形状を構成する縦 2 辺、横 2 辺はそれぞれ、縦 2 辺が互いに平行、横 2 辺が互いに平行であり、かつ縦横の辺は直角をなすような基板である。

#### 【0041】

このような基板に対して本発明では、形成される機能デバイス群をマトリック

ス状に配列し、このマトリックスの互いに直交する2方向が、この基板の縦方向の辺あるいは横方向の辺の方向と平行であるように機能デバイス群を配列する。このように機能デバイス群をマトリックス状に配列する理由および、基板の縦横の辺をそのマトリックスの直交する2方向と平行になるようにする理由を以下に述べる。

#### 【0042】

図2あるいは図3に示したように、本発明では、最初に基板14と吐出ヘッドユニット11の溶液噴射口面の位置関係が決められた後は、特に位置制御を行うことはない。つまり、吐出ヘッドユニット11は基板14に対して一定の距離を保ちながら機能デバイス群の形成面に対して平行にX、Y方向の相対移動を行いつつ、上記溶液の噴射を行う。つまりこのX方向及びY方向は互いに直交する2方向であり、基板の位置決めを行う際に、基板の縦辺あるいは横辺をそのY方向あるいはX方向と平行になるようにしておけば、形成される機能デバイス群もそのマトリックス状配列の2方向がそれぞれ平行であるため、相対移動を行いつつ噴射する機構のみで高精度のデバイス群形成を行うことができる。言い換えるならば、本発明のような基板形状、機能デバイス群のマトリックス状配列、直交するX、Yの2方向の相対移動装置にすれば、デバイス形成の液滴噴射を行う前の基板の位置決めを正確に行えば、高精度な機能デバイス群のマトリックス状配列が得られるということである。

#### 【0043】

ここで、先ほどの回転位置調整機構に戻って説明する。前述のように本発明では、デバイス形成の液滴噴射を行う前の基板の位置決めを正確に行い、XおよびY方向の相対移動のみを行い、他の制御を行わず、高精度な機能デバイス群のマトリックス状配列を得ようというものである。その際問題となるのは、最初に基板の位置決めを行う際の回転方向（X、Yの2方向で決定される平面に対して垂直方向の軸に対する回転方向）のズレである。

#### 【0044】

この回転方向のズレを補正するために本発明では、前述のように図示しない（基板14の下に位置して見えない）、回転位置調整機構を有している。これによ

り回転方向のズレも補正し、基板の辺を位置決めすると、本発明の装置では、X およびY方向のみの相対移動で、高精度な機能デバイス群のマトリックス状配列が得られる。

#### 【0045】

以上はこの回転位置調整機構を、図2の基板位置決め／保持手段22(22X1、22Y1、22X2、22Y2)とは別物の機構として説明した(基板14の下に位置して見えない)が、基板位置決め／保持手段22に回転位置調整機構を持たせることも可能である。例えば、基板位置決め／保持手段22は、基板14の辺に当接され、基板位置決め／保持手段22全体が、X方向あるいはY方向に位置を調整できるようになっているが、基板位置決め／保持手段22の基板14の辺に当接される部分において、距離をおいて設けられた2本のネジが独立に動くようにしておけば、角度調整が可能である。なお、この回転位置制御情報も上記のX、Y方向の位置決め情報および微調整変位情報等と同様に噴射ヘッドコントロールボックス17、コンピュータ20、コントロールボックス21等と接続され、液滴付与の位置情報、タイミング等が、たえずフィードバックできるようになっている。

#### 【0046】

以上の説明は、本発明に好適に使用される基板が、基本的に矩形形状であるということを前提としたものであるが、例外としてSi等の半導体基板は丸いウエハとして供給されるので、その場合は、結晶方位軸の方向を示すオリフラ(オリエンテーションフラット)と呼ばれる直線状の1辺を上記基板位置決め／保持手段22に当接させればよい。

#### 【0047】

次に本発明の位置決めの手段、構成について説明する。上記の説明は基板位置決め／保持手段22は、基板14の辺に当接され、基板位置決め／保持手段22全体が、X方向あるいはY方向に位置を調整できるようにしたものであるが、ここでは、基板14の辺ではなく、基板上に互いに直交する2方向に帯状パターンを設けるようにした例について説明する。前述のように本発明では基板上に機能デバイス群をマトリックス状に配列して形成されるが、ここでは、前記のよ

うな互いに直交する2方向の帯状パターンをこのマトリックスの互いに直交する2方向と平行になるように形成しておく。このようなパターンは、基板上にフォトファブリケーション技術によって容易に形成できる。

#### 【0048】

本発明は、マトリックス状に配列された多数の機能デバイス群を形成する場合の他に、図1に示したような配線パターンを形成する場合にも適用されるが、このような配線パターンも、この例のように直交する2方向に形成し、それが、それぞれ基板の縦、横方向（X方向、Y方向）に平行になるように形成する。この配線パターンは、本発明の基板の本来の機能を阻害しない位置に、このような位置決めのための目的のためのパターンとして形成してもよいし、また、素子電極42（図4）や、各デバイスのX方向配線やY方向配線等の配線パターンを本発明の互いに直交する2方向の帯状パターンとみなしてもよい。このような帯状パターンを設けておけば、図4で後述するような、CCDカメラとレンズとを用いた検出光学系32によってパターン検出ができ、位置調整にフィードバックできる。

#### 【0049】

次に上記X、Y方向に対して垂直方向であるZ方向であるが、本発明では、最初に基板14と吐出ヘッドユニット11の溶液噴射口面の位置関係が決められた後は、特に位置制御を行うことはない。つまり、吐出ヘッドユニット11は基板14に対して一定の距離（1～3mm）を保ちながらX、Y方向の相対移動を行いつつ、微細な導電性微粒子を含有する溶液の噴射を行うが、その噴射時には、吐出ヘッドユニット11のZ方向の位置制御は特に行わない。その理由は、噴射時にその制御を行うと、機構、制御システム等が複雑になるだけでなく、基板14への液滴付与による機能デバイスの形成が遅くなり、生産性が著しく低下するからである。

#### 【0050】

かわりに本発明では基板14の平面度やその基板14を保持する部分の装置の平面度、さらに吐出ヘッドユニット11をX、Y方向に相対移動を行わせるキャリッジ機構等の精度を高めるようにすることで、噴射時のZ方向制御を行わず、吐出ヘッドユニット11と基板14のX、Y方向の相対移動を高速で行い、生産

性を高めている。一例をあげると、本発明の溶液付与時（噴射時）における基板 14 と吐出ヘッドユニット 11 の溶液噴射口面の距離の変動は 2 mm 以下におさえられている（基板 14 のサイズが 100 mm×100 mm 以上、4000 mm×4000 mm 以下の場合）。

#### 【0051】

なお、通常 X、Y 方向の 2 方向で決まる平面は水平（鉛直方向に対して垂直な面）に維持されるように装置構成されるが、基板 14 が小さい場合（例えば 500 mm×500 mm 以下の場合）には必ずしも X、Y 方向の 2 方向で決まる平面を水平にする必要はなく、その装置にとってもっとも効率的な基板 14 の配置の位置関係になるようにすればよい。

#### 【0052】

次に図 4 により吐出ヘッドユニット 11 の構成を説明する。図 4 において、32 は基板 14 上の画像情報を取り込む検出光学系であり、液滴 43 を吐出させる噴射ヘッド 33 に近接し、検出光学系 32 の光軸 41 および焦点位置と、噴射ヘッド 33 による液滴 43 の着弾位置 44 とが一致するように配置されている。

#### 【0053】

この場合、図 3 に示す検出光学系 32 と噴射ヘッド 33 との位置関係はヘッドアライメント微動機構 34 とヘッドアライメント制御機構 31 により精密に調整できるようになっている。また、検出光学系 32 には、CCD カメラとレンズとを用いている。

#### 【0054】

図 3 において、36 は先の検出光学系 32 で取り込まれた画像情報を識別する画像識別機構であり、画像のコントラストを 2 値化し、2 値化した特定コントラスト部分の重心位置を算出する機能を有したものである。具体的には（株）キーエンス製の高精度画像認識装置、VX-4210 を用いることができる。これによって得られた画像情報に機能性素子基板 14 上における位置情報を与える手段が位置検出機構 38 である。これには、XY 方向走査機構 37 に設けられたリニアエンコーダ等の測長器を利用することができる。また、これらの画像情報と機能性素子基板 14 上での位置情報をもとに、位置補正を行うのが位置補正制御機



構 39 であり、この機構により X Y 方向走査機構 37 の動きに補正が加えられる。また、噴射ヘッド制御・駆動機構 40 によって噴射ヘッド 33 が駆動され、液滴が機能性素子基板 14 上に付与される。これまで述べた各制御機構は、制御用コンピュータ 35 により集中制御される。

#### 【0055】

ところで、図 4 で液滴が基板面に斜めに噴射する図を示したが、これは検出光学系 32 と、噴射ヘッド 33 を併せて図示するためにこのように液滴が斜めに飛翔している図としたが、実際には基板に対してほぼ垂直に当たるように噴射付与するようにする。

#### 【0056】

なお、以上の説明は、吐出ヘッドユニット 11 は固定で、機能性素子基板 14 が X Y 方向走査機構 37 により任意の位置に移動することで吐出ヘッドユニット 11 と機能性素子基板 14 との相対移動を実現しているが、図 2 のように、機能性素子基板 14 を固定とし、吐出ヘッドユニット 11 が X Y 方向に走査するような構成としてもよいことはいうまでもない。特に 200 mm×200 mm 程度の中型基板～2000 mm×2000 mm あるいはそれ以上の大型基板の製作に適用する場合には、後者のように機能性素子基板 14 を固定とし、吐出ヘッドユニット 11 が直交する X、Y の 2 方向に走査するようにし、溶液の液滴の付与をこのような直交する 2 方向に順次行うようにする構成としたほうがよい。

#### 【0057】

また、基板サイズが 200 mm×200 mm 程度以下の場合には、液滴付与のための吐出ヘッドユニットを 200 mm の範囲をカバーできるラージアレイマルチノズルタイプとし、吐出ヘッドユニットと基板の相対移動を直交する 2 方向（X 方向、Y 方向）に行うことなく、1 方向のみ（例えば X 方向のみ）に相対移動させて行うことも可能であり、量産性も高くすることができるが、基板サイズが 200 mm×200 mm 以上の場合には、そのような 200 mm の範囲をカバーできるラージアレイマルチノズルタイプの吐出ヘッドユニットを製作することは技術的／コスト的に実現困難であり、本発明のように吐出ヘッドユニット 11 が直交する X、Y の 2 方向に走査するようにし、溶液の液滴の付与をこのような直

交する 2 方向に順次行うようにする構成としたほうがよい。

#### 【0058】

特に最終的な基板としては、200mm×200mmより小さいものを製作する場合であっても、大きな基板から複数個取りして製作するような場合には、その元の基板は、400mm×400mm～2000mm×2000mmあるいはそれ以上のものを使用することになるので、吐出ヘッドユニット11が直交する X、Y の 2 方向に走査するようにし、溶液の液滴の付与をこのような直交する 2 方向に順次行うようにする構成としたほうがよい。

#### 【0059】

液滴 43 の材料には、微細な導電性微粒子を含有した溶液が使用され、たとえば、Au、Pt、Ag、Cu、Ni、Cr、Rh、Pd、Zn、Co、Mo、Ru、W、Os、Ir、Fe、Mn、Ge、Sn、Ga、In 等の金属微粒子を含有した溶液が好適に使用される。

特に、Au、Ag、Cu のような金属微粒子を用いると、電気抵抗が低く、かつ腐食に強い微細回路パターンを形成することができる。

#### 【0060】

本発明において、このような微細な導電性微粒子を含有した溶液は、水性系溶液と油性系溶液がある。

このような微細な導電性微粒子を、水を主体とする分散媒に分散せしめてなる水性系溶液は、例えば、次のような方法で調整することができる。

すなわち、塩化金酸や硝酸銀のような金属イオンソース水溶液に水溶性の重合体を溶解させ、攪拌しながらジメチルアミノエタノールのようなアルカノールアミンを添加する。数10秒～数分で金属イオンが還元され、平均粒径0.5μm(500nm)以下の金属微粒子が析出する。塩素イオンや硝酸イオンを限外ろ過などの方法で除去した後、濃縮・乾燥することにより濃厚な導電性微粒子含有溶液が得られる。この導電性微粒子含有溶液は、水やアルコール系溶媒、テトラエトキシシランやトリエトキシシランのようなゾルゲルプロセス用バインダーに安定に溶解・混合することが可能である。

#### 【0061】

微細な導電性微粒子を油を主体とする分散媒に分散せしめてなる油性系溶液は、例えば、次のような方法で調整することができる。

すなわち、油溶解性のポリマーをアセトンのような水混和性有機溶媒に溶解させ、この溶液を金属イオンソース水溶液と混合する。混合物は不均一系であるが、これを攪拌しながらアルカノールアミンを添加すると金属微粒子は重合体中に分散した形で油相側に析出してくる。これを濃縮・乾燥させると水性系と同様の濃厚な導電性微粒子含有溶液が得られる。この導電性微粒子含有溶液は、芳香族系、ケトン系、エステル系などの溶媒やポリエステル、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリウレタン樹脂等に安定に溶解・混合することが可能である。

#### 【0062】

導電性微粒子含有溶液の分散媒中における導電性微粒子の濃度は、最大80重量%とすることが可能であるが、用途に応じて適宜稀釈して使用する。

通常、導電性微粒子含有溶液における導電性微粒子の含有量は2～50重量%、界面活性剤および樹脂の含有量は0.3～30重量%、粘度は3～30センチポイズが適当である。

#### 【0063】

いずれの材料においても、本発明は溶液中の揮発成分を揮発させ、固形分を基板上に残留させることによってパターン配線形成、あるいは機能デバイス形成を行うものである。この固形物がそれぞれのパターンあるいはデバイスの機能を発生させるものであり、溶媒（揮発成分）はインクジェット原理で液滴を噴射付与するための手段（vehicle）である。

#### 【0064】

液滴43の材料として他には、たとえば、CuCl等のI-VII族化合物半導体、CdS、CdSe等のII-VI族化合物半導体、InAs等のIII-V族化合物半導体、及びIV族半導体のような半導体結晶、TiO<sub>2</sub>、SiO、SiO<sub>2</sub>等の金属酸化物、蛍光体、フラーレン、 dendrimer等の無機化合物、フタロシアニン、アゾ化合物等の有機化合物からなるもの、またはそれらの複合材料等のナノ粒子を含有した溶液があげられる。

#### 【0065】

本発明において対象となるナノ粒子としては、通常、粒径が $0.0005 \sim 0.2 \mu\text{m}$  ( $0.5 \sim 200 \text{ nm}$ )、好ましくは $0.0005 \sim 0.05 \mu\text{m}$  ( $0.5 \sim 50 \text{ nm}$ )の微粒子があげられるが、より厳密には、溶液製造上の微粒子分散安定性や、後述する噴射時の目詰まり発生、さらにはパターン形成される基板の表面粗さなどを考慮して決められる。

#### 【0066】

なお、本発明の目的を損なわない範囲で、これらナノ粒子の表面を化学的あるいは物理的に修飾しても良く、また界面活性剤や分散安定剤や酸化防止剤などの添加剤を加えても良い。このようなナノ粒子はコロイド化学的な手法、例えば逆ミセル法(Lianos, P. et al., Chem. Phys. Lett., 125, 299(1986))やホットソープ法(Peng, X. et al., J. Am. Chem. Soc., 119, 7019(1997))によって合成することができる。

#### 【0067】

本発明に好適に使用できるナノ粒子含有溶液は、上記ナノ粒子を連続相が水相であり分散相が油相であるエマルション (O/Wエマルション) に分散させた分散液である。

#### 【0068】

上記水相は水を主体とするが、水に水溶性有機溶剤を添加して用いてもよい。水溶性有機溶剤としてはエチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール (#200、#400)、グリセリン、前記グリコール類のアルキルエーテル類、N-メチルピロリドン、1,3-ジメチルイミダゾリノン、チオジグリコール、2-ピロリドン、スルホラン、ジメチルスルホキシド、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、エタノール、イソプロパノール等が挙げられる。水性分散媒体中の水溶性有機溶剤の使用量は、通常30重量%以下が好ましく、さらには20重量%とするのがより好ましい。

#### 【0069】

分散液中のナノ粒子の含有量は、所望の膜(層)構造または粒子配列構造及び膜(層)厚により異なるが分散液の全重量に対し、通常0.01~15重量%の

範囲で用いられるが、0.05～10重量%の範囲とするのがより好ましい。ナノ粒子の含有量が少な過ぎるとデバイス機能を十分に発現することが出来なくなる可能性があり、逆に多過ぎるとインクジェット原理で液滴を噴射する際の吐出安定性が損なわれる。

#### 【0070】

また本発明に好適に使用され、インクジェット原理で噴射されるナノ粒子含有溶液は、分散液中に、界面活性剤、及びナノ粒子の分散用溶媒を共存させるのが好ましい。界面活性剤としては、例えばアニオン系界面活性剤（ドデシルスルホン酸ナトリウム、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウリル酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェートのアンモニウム塩など）、ノニオン系界面活性剤（ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルエステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルアミン、ポリオキシエチレンアルキルアミドなど）があげられ、これらを単独または二種以上混合して用いることができる。

#### 【0071】

界面活性剤の量は溶液の全重量に対し、通常、0.1～30重量%の範囲で用いられるが、5～20重量%の範囲とするのがより好ましい。界面活性剤がこの範囲よりも少な過ぎると水性分散体中で油水分離が生じ、液滴噴射付与による均一なパターンのコーティングができない場合がある。逆にこの範囲より多過ぎると水性分散媒体の粘度が高くなりすぎる傾向がある。

#### 【0072】

ナノ粒子の分散用溶媒としては、通常トルエン、ヘキサン、ピリジン、クロロホルムなどの液体であり、揮発性であることが望ましい。分散用溶媒の量は通常、0.1～20重量%程度の範囲で用いられるが、1～10重量%の範囲がより好ましい。分散用溶媒がこの範囲よりも少な過ぎると水性媒体中に含有させることのできる超微粒子の量が少なくなる。逆にこの範囲より多過ぎると水性分散媒体中で油水分離が生じる場合がある。

#### 【0073】

さらに、分散液中に有機化合物を溶解させておくこともできる。このような有機化合物としては、トリオクチルホスフィンオキシド (TOPO)、チオフェノール、フォトクロミック化合物 (スピロピラン、フルギド等)、電荷移動型錯体、電子受容性化合物等があげられ、常温で固体であるものが好ましい。この場合、分散液中の前記有機化合物の量は、ナノ粒子の重量に対し、 $1/10000$ 以上、好ましくは  $1/1000 \sim 10$  倍程度である。

#### 【0074】

なお本発明の目的を損なわない範囲で、懸濁液に界面活性剤や分散安定剤や酸化防止剤などの添加剤、またはポリマー、塗布・乾燥過程でゲル化する材料などのバインダーを加えても良い。

#### 【0075】

このようなナノ粒子含有溶液をインクジェット原理によって基板上に液滴付与し、乾燥させてパターン配線形成、あるいは機能デバイス形成を行う。本発明においては、たとえば、先ず大気圧中において、 $-20 \sim 200^{\circ}\text{C}$ 、好ましくは  $0 \sim 100^{\circ}\text{C}$  程度で1時間以上、好ましくは3時間以上風乾し、その後必要に応じて減圧乾燥を行っても良い。この際の減圧度は  $1 \times 10^5 \text{ Pa}$  以下であればよいが、好ましくは  $1 \times 10^4 \text{ Pa}$  以下程度であり、温度は通常  $-20 \sim 200^{\circ}\text{C}$ 、好ましくは  $0 \sim 100^{\circ}\text{C}$  である。また、減圧時間は  $1 \sim 24$  時間程度である。

#### 【0076】

上記の方法により得られるナノ粒子薄膜の厚さは特に限定されるものではないが、通常、ナノ粒子の直径  $\sim 1 \text{ mm}$ 、好ましくはナノ粒子の直径  $\sim 100 \mu\text{m}$  程度である。また、ナノ粒子薄膜内において、ナノ粒子はある程度以上の密度で存在するのが好ましい。その意味からナノ粒子の集合体における個々のナノ粒子間の平均粒子間距離は、通常粒子直径の10倍以内の範囲であり、さらには粒子直径の2倍以内の範囲であることが好ましい。この平均粒子間距離が大き過ぎるとナノ粒子は集団的機能を示さなくなる。

#### 【0077】

次に本発明に好適に適用される液体噴射ヘッドについて、図5、図6を用いて説明する。この例は7ノズルの例である。

この液体噴射ヘッドは、溶液 47 が導入される流路 45 内にエネルギー作用部としてピエゾ素子 46 を設けたものである。ピエゾ素子 46 にパルス状の信号電圧を印加して図 5 (A) に示すようにピエゾ素子 46 を歪ませると、流路 45 の容積が減少すると共に圧力波が発生し、その圧力波によってノズル 48 から液滴 43 が吐出する。図 5 (B) はピエゾ素子 46 の歪みがなくなって流路 45 の容積が増大した状態である。

#### 【0078】

ここでノズル 48 直前の流路 45 に導入される溶液 47 は、フィルター 49 を通過してきたものである。本発明ではこのように、フィルター 49 を噴射ヘッド内に設け、ノズル 48 の最近傍にフィルター除去機能を持たせている。こうすることにより、本発明の溶液中の導電性微粒子あるいはナノ粒子とは別のそれらよりもっと大きな異物粒子をトラップし、基板上に形成されるパターンあるいはデバイスの性能低下を起こさないようにしている。このようなフィルター 49 は小型の簡易フィルターとすることによって、図 6 に示したように噴射ヘッド 11 内に組み込むことが可能となっている。そして噴射ヘッド 11 そのものもコンパクト化を実現できている。

#### 【0079】

このようなフィルター 49 は、たとえばステンレスメッシュフィルターが好適に用いられ、その孔径（フィルターメッシュサイズ）は、 $0.8\ \mu\text{m} \sim 2\ \mu\text{m}$ とされる。

#### 【0080】

次に本発明に好適に適用される液体噴射ヘッドの他の例について、図 7 を用いて説明する。この例はサーマル方式（バブル方式）の液体噴射ヘッドの例であり、液滴噴射の原動力は、溶液中で瞬時に発生する膜沸騰気泡の成長作用力である。

#### 【0081】

ここで示した液体噴射ヘッドは、溶液が流れる流路短部から液滴が噴射するタイプのものであり、エッジシューター型と呼ばれるものである。

ここでは、液体噴射ヘッドのノズル数を 4 個とした例を示している。この液体

噴射ヘッドは、発熱体基板 66 と蓋基板 67 とを接合させることにより形成されており、発熱体基板 66 は、シリコン基板 68 上にウエハプロセスによって個別電極 69 と共通電極 70 とエネルギー作用部である発熱体 71 とを形成することによって構成されている。

#### 【0082】

一方前記蓋基板 67 には、機能性材料を含有する溶液が導入される流路を形成するための溝 74 と、流路に導入される前記溶液を収容する共通液室を形成するための凹部領域 75 とが形成されており、これらの発熱体基板 66 と蓋基板 67 とを図 7 に示すように接合させることにより、前記流路及び前記共通液室が形成される。なお、発熱体基板 66 と蓋基板 67 とを接合させた状態においては、前記流路の底面部に前記発熱体 71 が位置し、流路の端部にはこれらの流路に導入された溶液の一部を液滴として吐出させるためのノズル 65 が形成されている。なおここでは、ノズル形状は矩形であるが、これは丸形状であってもよい。

#### 【0083】

さらにより噴射安定性を考慮して、端面（ノズル 65 の領域）に、別途ノズルプレートを設け、所望のノズル径、ノズル形状（たとえば丸形状）としてもよい。その場合のノズルプレートとしては、たとえば Ni などが用いられ、エレクトロフォーミング等の手法によって高精度な物が形成できる。あるいは、樹脂フィルム（基板）にエキシマレーザー加工によってノズル孔を穿孔したものを用いるのも良い方法である。

#### 【0084】

なお前記蓋基板 67 には、供給手段（図示せず）によって前記供給液室内に溶液を供給するための溶液流入口 76 が形成されている。

本発明では複数の液滴により 1 つの機能性素子を形成する、あるいは、複数滴によって、機能性素子などを形成するパターンをドットを重ね打ちしたり接触させたりして形成する。よって、このようなマルチノズル型の液体噴射ヘッドを用いると大変効率的に機能性素子を形成することができる。なおこの例では 4 ノズルの液体噴射ヘッドを示しているが、必ずしも 4 ノズルに限定されるものではなく、ノズル数が多ければ多いほど機能性素子の形成が効率的になることは言うま



でもない。ただし、単純に多くすればよいということではなく、多くすれば液体噴射ヘッドも高価になり、また噴射ノズルの目詰まりによる確率も高くなるので、それらも考慮し装置全体のバランス（装置コストと機能性素子の製作効率のバランス）を考えて決められる。

#### 【0085】

図8はこのようにして製作されたマルチノズル型の液体噴射ヘッドをノズル側から見た図を示している。本発明では、このようなマルチノズル型の液体噴射ヘッドを図9に示すように、噴射する溶液ごとに設け、キャリアッジ搭載される。図10はその斜視図である。

#### 【0086】

図9、図10にはそれぞれのマルチノズル型の液体噴射ヘッドをA、B、C、Dと符号をつけているが、それぞれ各液体噴射ヘッドA、B、C、Dはノズル部分が各液体噴射ヘッドごとに離間して構成されるとともに各液体噴射ヘッドごとに異なる種類の導電性微粒子含有溶液あるいはナノ粒子含有溶液を噴射することができる。

#### 【0087】

本発明は、導電性微粒子含有溶液あるいはナノ粒子含有溶液などを噴射付与して、機能デバイスを製作するものであるが、単一の溶液のみを噴射するのみならず、この例のように、複数種類の溶液を噴射することができるので、たとえば、電極パターンを形成する溶液と機能デバイス形成する溶液を組み合わせたデバイス構造体を簡単に形成することができる。

#### 【0088】

次に本発明の他の特徴について説明する。前述のように本発明は、パターン配線形成、あるいは機能デバイス形成を行うものであるが、それらの形成に使用する溶液は、ナノ粒子含有溶液である。そして、いわゆるインクジェット噴射原理と同等の技術でその溶液を微細な吐出口から噴射して、基板上にパターン形成する技術に関するものである。しかしながら従来インクジェット記録分野で使用しているインクでは染料が溶液中に溶解しているのに対して、本発明で使用する溶液はナノ粒子が溶液中に分散しているだけなので、目詰まりが起りやすい。

## 【0089】

さらに本発明では、必要とされるパターンあるいはデバイスの用途から、従来にはない微細な吐出口径、例えば、吐出口径が $\Phi 20 \mu\text{m}$ 以下（面積でいうならば約 $300 \mu\text{m}^2$ 以下）であるような噴射ヘッドを使用しなければならず、この目詰まりは大変深刻な問題である。

## 【0090】

ところで目詰まりとは、微細な吐出口から溶液が噴射するという原理そのものに由来するものである。つまり、吐出口が微細であるがゆえに生じるものである。よってその吐出口の大きさと、いわば溶液中の異物とでもいうべきナノ粒子の大きさには密接な関係がある。

## 【0091】

本発明はこの点に鑑み、吐出口の大きさとナノ粒子の大きさに着目し、目詰まりの生じにくさとそれらの関係を見い出したものである。具体的にはナノ粒子径を変えた溶液を調合し、吐出口の大きさがわかっている噴射ヘッドを使用し、一定時間液滴噴射を行った後、一定時間放置し、液滴噴射を再開し、吐出口の目詰まりの有無を調べた。その場合、吐出口の完全閉塞だけではなく、部分的な目詰まりおよびそれに至る事前の兆候（わずかな目詰まり）も目詰まりとみなしてテストした。

## 【0092】

使用した噴射ヘッドは、図5、図6に示したようなピエゾ素子を液滴吐出の原動力とするものである。すなわち電気-機械変換素子であるピエゾ素子の機械的変位を液室の振動板の変位とし、その変位作用力で、微細な吐出口から液滴を噴射するものである。

## 【0093】

なお、図には示していないが、ノズル一面に別途ノズル孔を穿孔したノズルプレート設けた構造とした噴射ヘッドを使用した。またそのノズル数も、図では簡略化した7ノズルの例を示しているが、実際に使用したのはノズル（吐出口）の数が64個で、その配列密度が $100 \text{ dpi}$ のものである。液滴噴射の駆動電圧は $20 \text{ V}$ 、駆動周波数は $10 \text{ kHz}$ とした。なお、噴射ヘッドはH1～H4ま

で用意した（それぞれの吐出口径を  $H1 = \Phi 20 \mu m$ 、 $H2 = \Phi 15 \mu m$ 、 $H3 = \Phi 10 \mu m$ 、 $H4 = \Phi 5 \mu m$  とした）。また、そのノズルプレートは Ni のエレクトロフォーミングによって形成したものであり、吐出口部分の板厚は、全て  $25 \mu m$  とした。

#### 【0094】

使用した溶液は、以下のようにして製作した。すなわち、硝酸銀に水溶性の重合体を溶解させ、攪拌しながらジメチルアミノエタノールを添加し、3分で金属イオンを還元し、平均粒径  $0.5 \mu m$  ( $500 nm$ ) 以下の Ag 微粒子を析出させた。その後、限外ろ過膜により、塩素イオンや硝酸イオンなどを除去し、濃縮・乾燥することにより濃厚な Ag 微粒子含有溶液を得た。

#### 【0095】

さらにこの Ag 微粒子含有溶液をアセトンに溶解させ、さらに攪拌しながらアルコールアミンを添加し、Ag 微粒子を重合体中に分散した形で油相側に析出させた。これを濃縮・乾燥させた濃厚な Ag 微粒子含有溶液を水、アルコールならびにエチレングリコールの混合溶媒に溶解・混合させて噴射溶液とした。なお、Ag 微粒子を大きさを変えた溶液を製作するために、遠心分離機を使用し、Ag 微粒子の平均粒子径が  $0.0001 \mu m \sim 0.5 \mu m$  のものまで用意した。ただし平均粒子径が  $0.0003 \mu m$  以下のものは、作ってはみたものの、安定したものはできなかったので評価はできなかった。なお各溶液の Ag 微粒子の含有量は 10 重量%、溶液中の樹脂分含有量は 20 重量%とした。またエチレングリコール添加量を調整し、各溶液の粘度は 20 センチポイズに統一した。

#### 【0096】

テストは Ag 微粒子径の異なる各溶液を吐出口径の異なる  $H1 \sim H4$  と組み合わせて、10分間連続して液滴噴射を行った後、温度  $40^\circ C$ 、湿度 30% の雰囲気中で 10 時間放置し、その後噴射を再開し、目詰まりの発生状況を調べたものである。結果を表 1～表 4 に記す。

#### 【0097】

表 1 はヘッド  $H1$  (吐出口径  $D_o = \Phi 20 \mu m$ ) の場合、表 2 はヘッド  $H2$  (吐出口径  $D_o = \Phi 15 \mu m$ ) の場合、表 3 はヘッド  $H3$  (吐出口径  $D_o = \Phi 10$

$\mu\text{m}$ ) の場合、表 4 はヘッド H 4 (吐出口径  $D_o = \Phi 5 \mu\text{m}$ ) の場合を示す。判定の○は実用的に良好に使用できる場合、△は使うことは可能であるがあまり好ましくない場合、×は全く実用的ではない場合を示している。

【0098】

【表 1】

ヘッド H 1 (吐出口径 $D_o = \Phi 20 \mu\text{m}$ ) の場合				
溶液	Ag 微粒子径 $D_p (\mu\text{m})$	$D_p/D_o$	目詰まり状況 目詰まり吐出口数/全吐出口数	判定
1	0.0001	0.000005	溶液安定製造困難につき評価せず	—
2	0.0003	0.000015	溶液安定製造困難につき評価せず	—
3	0.0005	0.000025	0/64	○
4	0.001	0.00005	0/64	○
5	0.002	0.0001	0/64	○
6	0.004	0.0002	0/64	○
7	0.006	0.0003	0/64	○
8	0.01	0.0005	0/64	○
9	0.02	0.001	0/64	○
10	0.05	0.0025	0/64	○
11	0.07	0.0035	0/64	○
12	0.1	0.005	0/64	○
13	0.15	0.0075	0/64	○
14	0.2	0.01	0/64	○
15	0.25	0.0125	4/64 (部分閉塞)	△
16	0.3	0.015	19/64 (完全閉塞)	×
17	0.5	0.025	35/64 (完全閉塞)	×

【0099】

【表 2】

ヘッドH2 (吐出口径 $D_o = \Phi 15 \mu m$ ) の場合				
溶液	Ag微粒子径 $D_p (\mu m)$	$D_p/D_o$	目詰まり状況 目詰まり吐出口数/全吐出口数	判定
1	0.0001	0.000007	溶液安定製造困難につき評価せず	—
2	0.0003	0.00002	溶液安定製造困難につき評価せず	—
3	0.0005	0.000033	0/64	○
4	0.001	0.000067	0/64	○
5	0.002	0.000133	0/64	○
6	0.004	0.000267	0/64	○
7	0.006	0.0004	0/64	○
8	0.01	0.00067	0/64	○
9	0.02	0.00133	0/64	○
10	0.05	0.00333	0/64	○
11	0.07	0.00467	0/64	○
12	0.1	0.00667	0/64	○
13	0.15	0.01	0/64	○
14	0.2	0.0133	3/64 (部分閉塞)	△
15	0.25	0.0167	6/64 (完全閉塞)	×
16	0.3	0.02	25/64 (完全閉塞)	×
17	0.5	0.0333	44/64 (完全閉塞)	×

【0100】

【表 3】

ヘッドH3 (吐出口径 $D_o = \Phi 10 \mu m$ ) の場合				
溶液	Ag微粒子径 $D_p (\mu m)$	$D_p/D_o$	目詰まり状況 目詰まり吐出口数/全吐出口数	判定
1	0.0001	0.000001	溶液安定製造困難につき評価せず	—
2	0.0003	0.000003	溶液安定製造困難につき評価せず	—
3	0.0005	0.000005	0/64	○
4	0.001	0.00001	0/64	○
5	0.002	0.00002	0/64	○
6	0.004	0.00004	0/64	○
7	0.006	0.00006	0/64	○
8	0.01	0.0001	0/64	○
9	0.02	0.0002	0/64	○
10	0.05	0.0005	0/64	○
11	0.07	0.0007	0/64	○
12	0.1	0.01	0/64	○
13	0.15	0.015	6/64 (部分閉塞)	△
14	0.2	0.02	10/64 (完全閉塞)	×
15	0.25	0.025	15/64 (完全閉塞)	×
16	0.3	0.03	37/64 (完全閉塞)	×
17	0.5	0.05	64/64 (完全閉塞)	×

【0101】

【表 4】

ヘッド H4 (吐出口径 $D_o = \Phi 5 \mu m$ ) の場合				
溶液	Ag 微粒子径 $D_p (\mu m)$	$D_p/D_o$	目詰まり状況 目詰まり吐出口数/全吐出口数	半定
1	0.0001	0.00002	溶液安定製造困難につき評価せず	—
2	0.0003	0.00006	溶液安定製造困難につき評価せず	—
3	0.0005	0.0001	0/64	○
4	0.001	0.0002	0/64	○
5	0.002	0.0004	0/64	○
6	0.004	0.0008	0/64	○
7	0.006	0.0012	0/64	○
8	0.01	0.002	0/64	○
9	0.02	0.004	0/64	○
10	0.05	0.01	0/64	○
11	0.07	0.014	9/64 (部分閉塞)	△
12	0.1	0.02	3/64 (完全閉塞)	×
13	0.15	0.03	24/64 (完全閉塞)	×
14	0.2	0.04	46/64 (完全閉塞)	×
15	0.25	0.05	64/64 (完全閉塞)	×
16	0.3	0.06	64/64 (完全閉塞)	×
17	0.5	0.1	64/64 (完全閉塞)	×

## 【0102】

以上の結果より、吐出口径が  $\Phi 5 \mu m \sim \Phi 20 \mu m$  の噴射ヘッドを用いた場合、Ag 微粒子径  $D_p$  と吐出口径  $D_o$  とは、 $D_p/D_o \leq 0.01$  の関係を満足するようにすれば目詰まりのない安定した液滴噴射が得られることがわかる。なお、 $D_p/D_o$  の下限値であるが、このように大変微細な微粒子を安定して、溶液中に分散することを考えると、Ag 微粒子径  $D_p$  が  $0.0003 \mu m$  以下は困難である。また、吐出口径が  $\Phi 20 \mu m$  以下の噴射ヘッド全てに安定して液滴噴射させられるようにするには、余裕をみて  $D_p/D_o$  の下限値を  $0.0001$  にすればよい。すなわち、Ag 微粒子径  $D_p$  と吐出口径  $D_o$  とは、 $0.0001 \leq D_p/D_o \leq 0.01$  の関係を満足するようにすれば、吐出口径が  $\Phi 20 \mu m$  以下の噴射ヘッドを使用した液滴噴射によるパターン形成、あるいはデバイス形成を行うことができる安定した分散液を製造でき、吐出口（ノズル）の目詰まりも生じないようにすることができることがわかる。

## 【0103】

なおこの実験では、丸形状の吐出口（ノズル）を使用した。他の形状の場合は、その面積比較をすればよく、たとえば  $18 \mu m \times 18 \mu m$  の矩形吐出口の場合

合は、本発明の丸形状の $\Phi 20\mu\text{m}$ ノズルとほぼ同等である。言い換えるならば、本発明は面積がほぼ $300\mu\text{m}^2$ 以下のノズルを使用した噴射ヘッド、またその下限値はほぼ $20\mu\text{m}^2$ のノズル（吐出口径が $\Phi 5\mu\text{m}$ ）で、このような溶液を噴射してパターン形成、あるいはデバイス形成を行う場合に適用されるものである。

#### 【0104】

また実験はピエゾ素子を液滴吐出の原動力とした噴射ヘッドを使用した。この微粒子含有溶液を微小吐出口から噴射するという原理そのものに起因する目詰まりの課題は、後述する溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力を利用して微粒子含有溶液を微小吐出口から噴射するという原理にもとづく噴射ヘッドにも共通の課題であり、膜沸騰気泡利用の噴射ヘッドにも上記結果はそのまま適用することができる。

#### 【0105】

またサーマルヘッド等を用いて膜沸騰気泡を発生させる方式はその構造上、発熱体部や、吐出口部の高密度、高集積配列が可能で、 $600\text{dpi} \sim 1200\text{dpi}$ あるいはそれ以上の配列密度で、かつ吐出口（ノズル）数も $500 \sim 10000$ 個というものが容易に実現でき、生産効率の高い製造装置に適している。

#### 【0106】

次に本発明の他の特徴について説明する。前述のように本発明は微粒子含有溶液が微小な吐出口から目詰まりを起こすことなく安定した液滴噴射するようにしたものであるが、ここでは溶液噴射後に基板上に溶液が付着し、良好なパターン、あるいはデバイスを形成するにはどのようにしたらよいのかを検討した結果を示す。

#### 【0107】

前述のように本発明では、吐出ヘッドユニット11は基板14に対して一定の距離を保ちながらパターン、あるいは機能デバイス群の形成面に対して平行にX、Y方向の相対移動を行いつつ、パターン、あるいは機能デバイス群を形成する。すなわち、基板14に対して、吐出ヘッドユニット11が基板面に対して平行移動する、もしくは吐出ヘッドユニット11に対して基板14が平行移動する。

## 【0108】

その際、パターン、あるいは機能デバイス群を形成するための微粒子含有溶液の噴射を行う毎に相対移動を止めて噴射を行うと高精度なパターン、あるいは機能デバイス群を形成することが可能である。しかし生産性が著しく低下するので、その相対移動を止めることなく、順次溶液の噴射を行うようにしている。その場合、その相対移動速度（例えば図2のキャリッジのX方向移動速度）は、単に生産性向上だけで決定されるべきではなく、高精度なパターン、あるいは機能デバイス群を形成するという観点からも検討されなければならない。

## 【0109】

図11は、本発明が好適に使用される膜沸騰気泡の成長作用力を利用して微粒子含有溶液を微小吐出口から噴射させた場合の噴射、飛翔時の溶液の形状を示したものである。図12、図13は、ピエゾ素子を液滴吐出の原動力とし、機械的作用力で噴射させた場合の噴射、飛翔時の溶液の形状を示したものである。

## 【0110】

図11と図12および図13の違いは、図11の場合が、溶液の一部を瞬時（数 $\mu$ sの間）に300～400℃に加熱させ、膜沸騰気泡を発生させ、その気泡の瞬時（数 $\mu$ sの間）の成長、圧力上昇（作用力）を利用して溶液を噴射するために、ピエゾ素子を液滴吐出の原動力とし、機械的作用力で噴射させた場合よりも噴射圧力が高く、噴射速度も速いという点である。その結果、図11に示すように、飛翔時に、溶液の飛翔形状が飛翔方向に細長柱状に伸び、後方に複数の微小な滴（サテライト微小滴81）を伴って高速で飛翔するという特徴を持っている。たとえば、溶液飛翔時の形状は、通常安定した膜沸騰気泡を発生させて飛翔させた場合、飛翔方向に伸びた細長柱状の長さ $l$ は、その直径 $d$ の5倍以上の長さとなり、またその速度は、ほぼ5m/s～20m/sとなって飛翔する。

## 【0111】

その結果、噴射が安定し噴射された溶液の基板上への着弾精度が高いという利点があるが、一方で、噴射ヘッドと基板の相対移動速度を適切に選ばないと、飛翔方向に細長柱状に伸びた後方部の溶液や、後方に連なった複数の微小な滴（サテライト微小滴）が、良好な丸いドット形成を妨げることもなる。



**【0112】**

本発明ではこの点に関して鋭意検討した結果、このような微粒子含有溶液の噴射を行う場合、その噴射速度と前記相対移動速度との間の関係を最適化することが必要であることに気がついた。

**【0113】**

ところでこのように吐出ヘッドユニット11を基板14に対して一定の距離を保ちながらX、Y方向の相対移動を行いつつ、微粒子含有溶液の噴射を行い、パターン、あるいは機能デバイス群を形成する場合には、溶液は前記相対速度と噴射速度の合成ベクトルの速度で基板14上に付着、形成される。そしてその位置精度については、基板14と吐出ヘッドユニット11の溶液噴射口面の距離と、前記合成ベクトルの速度を考慮し、噴射のタイミングを適宜選ぶことにより、その狙いの位置に溶液を付着させることができる。

**【0114】**

しかしながら、たとえ狙いの位置に付着させることができたとしても、もし、前記相対速度が速すぎる場合には、その相対速度に引きずられて付着溶液が基板14上で流れ、良好な丸いドット形状とならず、良好なパターン、あるいは機能デバイス群を形成できなくなる。また、後方に連なった複数の微小な滴（サテライト微小滴）が、本来付着すべき位置から外れた位置に、ランダムに散らばった状態で付着し、良好な丸いドット形成の妨げ、機能デバイス性能の低下を引き起こす場合がある。本発明はこの点について検討したものである。

**【0115】**

以下に検討結果の一例を示す。この例は、図2のような装置を用い、キャリッジ12のX方向移動速度、ならびに吐出ヘッドユニット11の噴射速度を変えて、基板14上で良好な溶液付着ができ、良好なパターン形成ができるかどうか調べたものである。

**【0116】**

図14にテストに使用したパターンの例を示す。ここでは、Ag微粒子含有溶液を噴射させ、2列の近接した素子電極間（ITO透明電極間82間）に、前記溶液によるドットパターン83をつなぎ合わせた配線パターンを形成し、そのパ

ターンの形成状況を評価したものである。評価は、形成後のパターンを顕微鏡下で観察し、良／不良（○／×）を判断した。図14（A）は良（○）であり、図14（B）のように、個々のドットパターンが良好な丸い形状にならず、長円形になったり、基板上における着弾位置も本来の狙いの位置から外れたりして、隣のドットパターンと接触したりするようなものは不良（×）である。さらに、サテライト滴に起因する微小滴84が散在しているようなものも不良（×）とした。

#### 【0117】

このような形状の評価とあわせて、上下のITO透明電極82間の抵抗値を測定し、ドット位置精度不良による断線あるいは隣（左右）のドットとの接触による抵抗値変動などを評価した（○：狙い通りの抵抗値、×：狙いから外れた抵抗値）。

#### 【0118】

実験条件の詳細を以下に示す。使用した基板はITO透明電極82付きガラス基板であり、前述のAg微粒子含有溶液（ここでは、微粒子径が $0.01\mu\text{m}$ のものを使用）を図7に示した噴射ヘッド（ただし、 $\Phi 5\mu\text{m}$ のノズルを設けたNiエレクトロフォーミング形成のマルチノズルプレートを別途設けたもの）と組み合わせて、図14のようなドットパターン83を形成した。なお、図14は簡略化のため、1対のITO透明電極82間を4ドットで埋めるように形成した図を示しているが、実際には、縦方向に1列で、約 $\Phi 8\mu\text{m}$ のドットを約 $4\mu\text{m}$ ピッチで約1000個打ち込み、上下のITO透明電極82間（電極間距離4mm）をつないでいる。また隣に中心間距離を $12\mu\text{m}$ として、同様のITO透明電極82およびITO透明電極82間をつなぐ同様のパターンを形成している。

#### 【0119】

使用した噴射ヘッドは前述のような噴射ヘッド（図7は、簡略化した4個のノズルを示している）であるが、ノズル（吐出口）数を64個としている。またその配列密度が400dpiのものである。発熱体サイズは $10\mu\text{m} \times 40\mu\text{m}$ であり、その抵抗値は $102\Omega$ である。ヘッドの駆動電圧は11V、パルス幅は $2\mu\text{s}$ 、駆動周波数は14kHzとした。噴射滴の体積はほぼ1plである。

## 【0120】

このような条件で、ガラス基板上に前述のようなパターン（図14）を形成し、形成後のパターン評価を行うとともに、それと同じ条件で、別途噴射実験を行い、吐出口から3mm先の溶液の噴射状況を観察した。これは図14のテストパターンを基板と吐出口間距離を3mmとして製作したからである。飛翔形態は図11に示したように、飛翔方向に非常に細長く伸びた柱状（ $l = 5d \sim 20d$ ）であった。また飛翔滴後方に複数の微小な滴を伴ったような状態であった。以下に検討結果を示す。

## 【0121】

【表 5】

実験 No.	噴射速度 $V_j$ (m/s)	キャリッジのX方向移動速度 $V_c$ (m/s)	パターン形成状況	抵抗値
1	6	1	○	○
2	6	2	○	○
3	6	3	×	×
4	6	4	×	×
5	6	6	×	×
6	6	8	×	×
7	6	10	×	×
8	6	12	×	×
9	9	1	○	○
10	9	2	○	○
11	9	3	○	○
12	9	4	×	×
13	9	6	×	×
14	9	8	×	×
15	9	10	×	×
16	9	12	×	×
17	12	1	○	○
18	12	2	○	○
19	12	3	○	○
20	12	4	○	○
21	12	6	×	×
22	12	8	×	×
23	12	10	×	×
24	12	12	×	×
25	18	1	○	○
26	18	2	○	○
27	18	3	○	○
28	18	4	○	○
29	18	6	○	○
30	18	8	×	×
31	18	10	×	×
32	18	12	×	×

## 【0122】

以上の結果より、キャリッジのX方向移動速度が、噴射速度の $1/3$ を超えると、良好な素子が形成できないことがわかる。なおこの例は、噴射ヘッドをキャリッジ走査した例であるが、図3のように噴射ヘッドを固定し、基板を移動させる場合にも適用される。すなわち、噴射ヘッドと基板の相対移動速度は、噴射される溶液の速度の $1/3$ 以下にしなければならないということである。

## 【0123】

次に本発明のさらに他の特徴について説明する。本発明の機能を付与された基

板は、無数の微細微粒子、ナノ微粒子を溶液中に分散させてなる微粒子含有溶液をインクジェットの原理で空中を飛翔させ、基板上に液滴として付与して製作されるものであるが、高精度かつ高品位な機能を付与された基板を製作するためには、基板上にナノ微粒子含有溶液を噴射、付与して、微細なパターン形成を行う際の基板の表面粗さとナノ微粒子の大きさを最適化しておく必要がある。たとえば、基板の表面粗さというのは、その表面の凹凸であるが、図15のように、この凹凸からはみ出すような大きさの微粒子85が、基板表面86に付着すると、良好なパターンあるいはデバイスが得られないであろう。

#### 【0124】

一方で、図16のように、微粒子85が基板表面86の凹凸以下の大きさの粒子であれば、良好なパターンあるいはデバイスが得られるであろう。本発明ではこの点に鑑み、あらかじめ表面粗さのわかっている基板上に、サイズの異なる微粒子を含有させた溶液によって、パターンを形成し、その形成されたパターンの良否を評価した。

#### 【0125】

実験は、パイレックス(R)ガラスを研磨し、その表面粗さが $0.01\text{ s} \sim 0.02\text{ s}$ となるようにし、その研磨された基板上に前述のAg微粒子含有溶液(ここでは、微粒子径が $0.0005\text{ }\mu\text{m} \sim 0.2\text{ }\mu\text{m}$ のものを使用)を、図7に示したような液滴噴射の原動力を溶液中で瞬時に発生する膜沸騰気泡の成長作用力によるサーマル方式(バブル方式)の液体噴射ヘッドと組み合わせて噴射させ、ドットをつなぎあわせたパターンを形成し、そのパターンの滑らかさを顕微鏡下で観察し、感応評価し、良～可～不良(○～△～×)を判断した。

#### 【0126】

なおここでは、図7のように流路がそのままノズル65となる形式のものではなく、ノズル65面に別途ノズル孔を穿孔したノズルプレート設けた構造とした噴射ヘッドを使用した。またそのノズルは、Niのエレクトロフォーミングにより形成した丸形状のノズルであり、大きさは $\Phi 5\text{ }\mu\text{m}$ 、開口部分の板厚を $10\text{ }\mu\text{m}$ としたものである。

#### 【0127】

またノズル数は64個、配列密度を400 dpiとしたものである。発熱体サイズは $10\mu\text{m} \times 40\mu\text{m}$ であり、その抵抗値は $100\Omega$ である。ヘッドの駆動電圧は10Vであり、パルス幅は $2\mu\text{s}$ 、駆動周波数は14kHzとした。この条件で噴射される1滴の液滴量は約1plである。

#### 【0128】

形成したパターンは図14のようにパイレックス(R)ガラス上に、上下に0.4mmの間隔に形成したITO透明電極間に縦方向に1列で、約 $\Phi 8\mu\text{m}$ のドットを約 $4\mu\text{m}$ ピッチで約100個打ち込んだものである(図14は簡略化のため4個のドットの例で示している)。

#### 【0129】

なおドット間ピッチ $4\mu\text{m}$ を得るために、噴射ヘッドと基板を相對運動させ(ここでは、基板固定、噴射ヘッドをキャリッジ走査)、その位置を $\mu$ オーダーで制御し、また噴射のタイミングをコントロールして、上記のように約 $4\mu\text{m}$ ピッチによるドット付着を行った。また隣に中心間距離を $12\mu\text{m}$ として、同様のITO透明電極およびITO透明電極間をつなぐ同様のパターンを形成している。

#### 【0130】

このような条件で、ガラス基板上に前述のようなドットパターン83(図14)を形成し、形成後のパターン評価を行うとともに、それと同じ条件で、別途噴射実験を行い、吐出口から3mm先の溶液の噴射状況を観察した。これは図14のテストパターンを基板と吐出口間距離を3mmとして製作したからである。飛翔形態は図11に示したように、飛翔方向に非常に細長く伸びた柱状( $l=5d \sim 20d$ )であった。また飛翔滴後方に複数の微小な滴(サテライト微小滴81)を伴ったような状態であった。

#### 【0131】

なお前述のようにAg微粒子含有溶液は、微粒子径が $0.0005\mu\text{m} \sim 0.2\mu\text{m}$ まで異なるものをそれぞれ準備して使用した(溶液No.は共通である)が、微粒子径が $0.02\mu\text{m}$ 以上の場合には、ノズル目詰まりが発生し始めるので、形成したパターンのうち、目詰まりが生じなくて、良好にパターン形成されたもののみを選別して評価を行った。以下に結果を示す。

【0132】

【表6】

溶液No.	Ag 微粒子径 D <sub>p</sub> (μm)	判定
3	0.0005	○
4	0.001	○
5	0.002	○
6	0.004	○
7	0.006	○
8	0.01	○
9	0.02	△
10	0.05	×
11	0.07	×
12	0.1	×
13	0.15	×
14	0.2	×

【0133】

以上の結果より、溶液に含有される微粒子は、基板のパターンが形成される面の表面粗さ以下の大きさとするることにより、滑らかで良好かつ高精度なパターンが形成できることがわかる。一方で、微粒子の大きさをそれより大きくすると、パターン形状の滑らかさが損なわれることがわかる。

【0134】

次に本発明のさらに他の特徴について説明する。本発明の機能を付与された基板は、無数の微細微粒子、ナノ微粒子を溶液中に分散させてなる微粒子含有溶液をインクジェットの原理で空中を飛翔させ、基板上に付与して製作されるものであるが、高品位な機能を付与された基板を長期にわたって安定して製作するためには、その製造装置が安定して一定の性能を維持するものでなくてはならない。ここで一番重要な点は噴射ヘッドの長期性能安定性である。

【0135】

前述のように本発明に使用する微粒子含有溶液は、液体に微粒子を分散させた溶液であるが、この微粒子は溶液中に分散している砥粒のような存在であり、この溶液を大量使用した場合、噴射ヘッドの溶液の通り道を損傷させたり、摩耗させたりするという問題がある。通り道の中でもとりわけ吐出口部（ノズル部）のキズや、摩耗は溶液の溶液噴射性能に影響を及ぼすため問題となる。

## 【0136】

ところでこのキズや、摩耗は、2つの物体が互いにぶつかり合う、あるいはこすれあう際に生ずるものであるから、互いの物体の硬さを適切に選ぶことにより、解決できるものと考えられる。またキズについても、これが噴射ヘッドの溶液噴射性能に影響を及ぼすのは事実ではあるが、どのくらい影響を及ぼすのかは、キズの大きさと溶液の通り道の大きさによって決まると考えられる。たとえば、内径 $\Phi 15\text{ mm}$ ～ $\Phi 20\text{ mm}$ の放水用のホースにナノメートルオーダーのキズがあったとしても、放水流量に多大な影響を及ぼすことはあり得ない。

本発明ではこれらの点を考慮しながら、吐出口部の材質の硬さと、微粒子の材質の硬さならびに吐出口部の大きさを鋭意検討したものである。

## 【0137】

使用した噴射ヘッドは、図7に示したようなサーマル方式（バブル方式）の液体噴射ヘッドの例であり、液滴噴射の原動力は、溶液中で瞬時に発生する膜沸騰気泡の成長作用力によるものである。

## 【0138】

なお図7では、流路がそのままノズル65となる形式のものであるが、ここで使用したものは、発熱体基板66面に別途ノズル孔を穿孔したノズルプレートを設けた構造とした噴射ヘッドを使用している。またそのノズル形状は丸とし、ノズル数を64個、配列密度を400 dpiとしたものである。

## 【0139】

このような噴射ヘッドを使用し、一定時間溶液噴射を行うことにより、吐出口部（ノズル孔部）にキズが生じるかどうか、また、溶液吐出性能の劣化により、形成されるパターン形状（ドットパターンの形状良否）、パターン性能の劣化（抵抗値変化）が生じるかどうかを調べた。使用したパターンは、図14（A）のようなものである。マルチノズルプレートは、材料およびノズル径（ここでは丸形状とした）を変えたものを準備した。パターン性能は、噴射初期に形成したパターンと一定時間噴射を行った後に形成したパターンの抵抗値の違いを調べた。

## 【0140】

噴射ヘッドは、発熱体サイズが $10\text{ }\mu\text{ m} \times 40\text{ }\mu\text{ m}$ であり、その抵抗値は10



1  $\Omega$ である。ヘッドの駆動電圧は10 Vであり、パルス幅は2  $\mu$ s、駆動周波数は14 kHzとした。この条件で70時間連続噴射を行い、噴射後の吐出口部分をSEM観察して、キズの有無を調べた。吐出口径は、それぞれ $\Phi$ 20  $\mu$ m、 $\Phi$ 15  $\mu$ m、 $\Phi$ 10  $\mu$ mのものを用意した。

#### 【0141】

比較参考例として、吐出口径が $\Phi$ 36  $\mu$ mのもの（参考ヘッド）も用意した。この場合は、吐出口の数が48個で、その配列密度が180 dpiのものである。また発熱体サイズは35  $\mu$ m $\times$ 180  $\mu$ mであり、その抵抗値は125  $\Omega$ である。噴射ヘッドの駆動電圧は28 V、駆動周波数は3.5 kHzとし、280時間連続噴射を行った。

#### 【0142】

ノズルプレートの厚さは、吐出口径が、 $\Phi$ 20  $\mu$ m、 $\Phi$ 15  $\mu$ mのものは30  $\mu$ mとし、 $\Phi$ 10  $\mu$ mのものは20  $\mu$ m、参考ヘッドは40  $\mu$ mとした。噴射時の液滴の速度は、いずれの噴射ヘッドの場合も約11 m/sとした。

#### 【0143】

ノズルプレート材質はNiとオーステナイト系ステンレスSUS304とし、Ni材質のものはエレクトロフォーミング法でマルチノズルプレートを製作し、SUS304材質のものは、ステンレス箔に放電加工によってノズル孔を穿孔した。それぞれ硬度をビッカース硬度計で測定したところ、Ni材質の場合はビッカース硬度Hvが58～63、SUS304材質のものはビッカース硬度Hvが170～190であった。

#### 【0144】

使用した液体は、前述のように微粒子を水を主体とする分散媒に分散せしめてなる水性系溶液である。微粒子は以下の7種類（S1～S7）である。それぞれ含有微粒子の元素名と、そのバルク状態におけるビッカース硬度Hvを示した。なおこのビッカース硬度Hvは、金属データブック（日本金属学会編、改定3版、出版：丸善）の値を掲載した。それぞれの溶液における微粒子含有量は約8%とし、また微粒子径は0.01  $\mu$ m～0.02  $\mu$ mであった。

#### 【0145】

【表 7】

サンプル	含有微粒子	ビッカース硬度Hv
S 1	P d	3 8
S 2	P t	3 9
S 3	R u	3 5 0
S 4	A g	2 6
S 5	Z n	4 5
S 6	W	3 6 0
S 7	P b	3 7

## 【0146】

これらのサンプル溶液および噴射ヘッドを使用して評価した結果を以下に示す。表中、キズの○は70時間噴射後に、目立ったキズが確認できなかったもの、×はノズル形状、あるいは寸法にまでも影響をおよぼすような多数のすりキズが存在したものである。パターン形状の○は70時間噴射後に、パターンを作製した際の、ドットパターンが狙いの位置（一对の電極間）に良好な丸い形状で形成されたもの（図14（A））であり、×は位置がやや狙いの場所から外れていたり、形状がいびつであったり、微小滴が周囲に飛散していたりしたもの（図14（B））である。パターン性能の○×は、噴射初期に形成したパターンと一定時間噴射を行った後に形成したパターンの抵抗値の違いであり、○は70時間噴射後にパターンを作製した際の抵抗値が、噴射初期に形成したパターンとほとんど同じであったもの（実用レベル）であり、×は70時間噴射後にパターンを作製した際の抵抗値が異常に大きかったり、あるいは短絡していた場合（非実用レベル）である。なお、参考ヘッドの場合の噴射時間は280時間である。以下に結果を示す。

## 【0147】

【表 8】

吐出口径 $\Phi 20 \mu\text{m}$ の場合						
	吐出口材質 Ni			吐出口材質 SUS 304		
	キズ	パターン 形状	パターン 性能	キズ	パターン 形状	パターン 性能
S 1	○	○	○	○	○	○
S 2	○	○	○	○	○	○
S 3	×	×	×	×	×	×
S 4	○	○	○	○	○	○
S 5	○	○	○	○	○	○
S 6	×	×	×	×	×	×
S 7	○	○	○	○	○	○

【0148】

【表 9】

吐出口径 $\Phi 15 \mu\text{m}$ の場合						
	吐出口材質 Ni			吐出口材質 SUS 304		
	キズ	パターン 形状	パターン 性能	キズ	パターン 形状	パターン 性能
S 1	○	○	○	○	○	○
S 2	○	○	○	○	○	○
S 3	×	×	×	×	×	×
S 4	○	○	○	○	○	○
S 5	○	○	○	○	○	○
S 6	×	×	×	×	×	×
S 7	○	○	○	○	○	○

【0149】

【表 10】

吐出口径 $\Phi 10 \mu\text{m}$ の場合						
	吐出口材質 Ni			吐出口材質 SUS 304		
	キズ	パターン 形状	パターン 性能	キズ	パターン 形状	パターン 性能
S 1	○	○	○	○	○	○
S 2	○	○	○	○	○	○
S 3	×	×	×	×	×	×
S 4	○	○	○	○	○	○
S 5	○	○	○	○	○	○
S 6	×	×	×	×	×	×
S 7	○	○	○	○	○	○

【0150】

【表11】

吐出口径 $\Phi 36\mu\text{m}$ の場合 (参考ヘッド)						
	吐出口材質Ni			吐出口材質SUS304		
	キズ	パターン 形状	パターン 性能	キズ	パターン 形状	パターン 性能
S1	○	○	○	○	○	○
S2	○	○	○	○	○	○
S3	×	○	○	×	○	○
S4	○	○	○	○	○	○
S5	○	○	○	○	○	○
S6	×	○	○	×	○	○
S7	○	○	○	○	○	○

【0151】

以上の結果より、含有微粒子の硬度が、吐出口材質より大であるもの（S3、S6）の場合、吐出口に傷がつくことがわかる。またそれによって形成されたパターン形状は悪く、パターン性能も悪いことがわかる。よって、本発明のような製造装置によって、このようなパターンを形成する場合には、微粒子は吐出口を構成する部材よりやわらかい材料を選ぶ必要があることがわかる。

【0152】

なおそのキズに関しては、吐出口の大きさとの関係で、パターン形状が悪くならないものもある。参考ヘッドのように、吐出口径が $\Phi 36\mu\text{m}$ もある（＝面積が約 $1000\mu\text{m}^2$ ）ような場合には、キズはついても吐出口径が大きいために、噴射性能を劣化に至らしめるほどのキズではなく、十分に使用可能なパターン形状が得られている。一方、吐出口径が $\Phi 20\mu\text{m}$ 以下（＝面積が約 $300\mu\text{m}^2$ 以下）の場合のように、面積比較で参考ヘッドの $1/3$ 以下のような場合には、同じようにキズがついても、吐出口径との比較において与える影響は大であり、良好なパターン形状、パターン性能が得られないことがわかる。

【0153】

つまり、それほど微細なパターンを形成しないのであれば、キズの問題はパターン性能に影響を与えないので気にすることはないが、本発明のように、吐出口径 $\Phi 20\mu\text{m}$ 以下の液滴噴射ヘッドにより、微粒子径が $0.0005\mu\text{m} \sim 0.2$

$\mu\text{m}$ であるような微粒子を含有する溶液を噴射付与し、パターン形成を行うような場合には、吐出口部のキズは、パターン性能にとって致命的であるので、キズができないような溶液および吐出口部材の組み合わせを選ぶ必要がある。すなわち、微細微粒子は吐出口を構成する部材よりやわらかい材料とする必要がある。

#### 【0154】

なお実験では、丸形状の $\Phi 20\mu\text{m}$ ノズル（面積が約 $314\mu\text{m}^2$ ）、 $\Phi 15\mu\text{m}$ ノズル（面積が約 $177\mu\text{m}^2$ ）、 $\Phi 10\mu\text{m}$ ノズル（面積が約 $79\mu\text{m}^2$ ）を使用した。噴射ヘッドのノズルとして他の形状（たとえば矩形等）のものをを使用する場合には、その面積比較をすればよく、たとえば、 $18\mu\text{m} \times 18\mu\text{m}$ のノズルが、本発明の丸形状の $\Phi 20\mu\text{m}$ ノズルと同等となる。言い換えるならば、本発明は面積が約 $300\mu\text{m}^2$ 以下のノズルを使用した噴射ヘッドで、このような溶液を噴射してパターン形成する場合に適用されるものである。

#### 【0155】

以上の説明から明らかなように、本発明は、パターン配線基板あるいはデバイス基板を製作する技術であるが、数 $10\mu\text{m}$ ～数 $\mu\text{m}$ という非常に微細なパターンを従来のようなフォトリソ技術によるのではなく、従来にはない微小な吐出口を有する噴射ヘッドによって微粒子含有溶液の液滴を基板に直接噴射付与するという簡単な装置で、パターンやデバイスをダイレクト製作するようにしている。したがって、いわゆる半導体製造プロセスで使用されている高価な製造装置を必要とせず、低コストでかつ安定して製作できるようになった。

#### 【0156】

##### 【発明の効果】

吐出口径が $\Phi 20\mu\text{m}$ 以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を噴射付与し、パターン配線基板あるいはデバイス基板を製造する溶液噴射製造装置において、微粒子の大きさを基板の表面粗さより微細とし、高精度なパターン形成を実現し、さらに微粒子の大きさと吐出口径を最適化し、目詰まりのない安定した噴射を実現した。また良好なドットを形成しやすい溶液を噴射、形成するようにし、さらにその溶液の噴射速度と、基板と噴射ヘッドとの相対移動速度との関係を最適化するとともに、吐出口材質と使用する微粒子の硬さを最適化したので、新規

な手法による高精度かつ高品質なパターン配線基板あるいはデバイス基板を低コストでかつ安定して製作できるようになった。

#### 【0157】

また、吐出口径が $\Phi 20\mu\text{m}$ 以下の噴射ヘッドによって微粒子含有溶液を噴射付与し、パターン配線基板あるいはデバイス基板を製造する溶液噴射製造装置において、微粒子の大きさを基板の表面粗さより微細とし、高精度なパターン形成を実現し、さらに微粒子の大きさと吐出口径を最適化し、目詰まりのない安定した噴射を実現した。また良好なドットを形成しやすい溶液を噴射、形成するようにし、さらにその溶液の噴射速度と、基板と噴射ヘッドとの相対移動速度との関係を最適化、かつ噴射速度を高速化する条件とし、さらに吐出口材質と使用する微粒子の硬さを最適化したので、新規な手法によるより高精度かつ高品質なパターン配線基板あるいはデバイス基板を低コストでかつ安定して製作できるようになった。

#### 【0158】

また、溶液噴射製造装置に使用する微粒子含有溶液において、該微粒子含有溶液中の微粒子は、その大きさを基板の表面粗さより微細とするとともに、前記吐出口を構成する部材よりやわらかい材料よりなるようにしたので、高精度なパターン形成を実現するとともに、このような新規な液滴噴射製造装置の噴射ヘッドの吐出口をキズつけたり、摩耗させたりして、その噴射性能劣化を引き起こすということが皆無となり、高精度なパターン配線あるいはデバイスを形成した基板あるいはシートを安定して製造できるようになった。

#### 【0159】

また、溶液噴射製造装置に使用する微粒子含有溶液において、該微粒子含有溶液中の微粒子は、微粒子の大きさと吐出口径を最適化するとともに、その大きさを基板の表面粗さより微細とし、吐出口を構成する部材よりやわらかい材料よりなるようにしたので、このような新規な溶液噴射製造装置において、目詰まりのない安定した噴射を実現するとともに、高精度なパターン形成を実現し、さらに噴射ヘッドの吐出口をキズつけたり、摩耗させたりして、その噴射性能劣化を引き起こすということが皆無となり、パターン配線あるいはデバイスを形成した基

板あるいはシートを安定して製造できるようになった。

【0160】

また、溶液噴射製造装置に製作されるパターン配線基板において、形成されたパターン中の微粒子は、その大きさを基板の表面粗さより微細とし、吐出口を構成する部材よりやわらかい材料よりなるようにしたので、高精度なパターン形成を実現し、さらに噴射ヘッドの吐出口をキズつけたり、摩耗させたりして、その噴射性能劣化を引き起こすということが皆無となり、高精度かつ高品質なパターン配線基板を安定して製造できるようになった。

【0161】

また、溶液噴射製造装置に製作されるパターン配線基板において、形成されたパターン中の微粒子は、微粒子の大きさと吐出口径を最適化するとともに、その大きさを基板の表面粗さより微細とし、吐出口を構成する部材よりやわらかい材料よりなるようにしたので、目詰まりのない安定した噴射によって製造でき、かつ高精度なパターン形成を実現し、さらに噴射ヘッドの吐出口をキズつけたり、摩耗させたりして、その噴射性能劣化を引き起こすということが皆無となり、高精度かつ高品質なパターン配線基板を安定して製造できるようになった。

【0162】

また、液滴噴射製造装置に製作されるデバイス基板において、形成されたパターン中の微粒子は、その大きさを基板の表面粗さより微細とし、吐出口を構成する部材よりやわらかい材料よりなるようにしたので、高精度なパターン形成を実現し、さらに噴射ヘッドの吐出口をキズつけたり、摩耗させたりして、その噴射性能劣化を引き起こすということが皆無となり、高精度かつ高品質な機能を付与されたデバイス基板を安定して製造できるようになった。

【0163】

また、液滴噴射製造装置に製作されるデバイス基板において、形成されたパターン中の微粒子は、微粒子の大きさと吐出口径を最適化するとともに、その大きさを基板の表面粗さより微細とし、吐出口を構成する部材よりやわらかい材料よりなるようにしたので、目詰まりのない安定した噴射によって製造でき、かつ高精度なパターン形成を実現し、さらに噴射ヘッドの吐出口をキズつけたり、摩耗

させたりして、その噴射性能劣化を引き起こすということが皆無となり、高精度かつ高品質な機能を付与されたデバイス基板を安定して製造できるようになった。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の溶液噴射製造装置によって形成されるパターン配線の一実施例を説明するための図である。

【図 2】 本発明のパターン配線基板あるいはデバイス基板を製造する溶液噴射製造装置の一実施例を説明するための図である。

【図 3】 本発明のパターン配線基板あるいはデバイス基板を製造する溶液噴射製造装置の他の実施例を説明するための図である。

【図 4】 本発明のパターン配線基板あるいはデバイス基板の製造に適用される溶液付与装置を示す概略構成図である。

【図 5】 ピエゾ素子利用の噴射ヘッドの液滴噴射原理を説明する図である。

【図 6】 ピエゾ素子利用の噴射ヘッドの構造を示す図である。

【図 7】 本発明に好適に適用されるサーマル方式（バブル方式）の液体噴射ヘッドの例である。

【図 8】 マルチノズル型の液体噴射ヘッドをノズル側から見た図である。

【図 9】 マルチノズル型の液体噴射ヘッドを噴射する溶液ごとに積層し、ユニット化した図である。

【図 10】 ユニット化したヘッドの斜視図ある。

【図 11】 本発明の溶液噴射製造装置に使用される噴射ヘッドで膜沸騰気泡による作用力で噴射した場合の溶液飛翔形状の例を説明するための図である。

【図 12】 本発明の溶液噴射製造装置に使用される噴射ヘッドで機械的変位による作用力で噴射した場合の液滴飛翔形状の例を説明するための図である。

【図 13】 本発明の溶液噴射製造装置に使用される噴射ヘッドで機械的変位による作用力で噴射した場合の他の液滴飛翔形状の例を説明するための図である。

【図 14】 本発明の溶液噴射製造装置によって、良好なパターン形成を行



う条件を見出すために使用したテストパターンの例を示す図である。

【図 15】 基板の表面粗さより大である微粒子を含有した溶液によってドットパターンを形成した場合の、微粒子と表面粗さの関係を模式的に示した図である。

【図 16】 基板の表面粗さ以下の大きさの微粒子を含有した溶液によってドットパターンを形成した場合の、微粒子と表面粗さの関係を模式的に示した図である。

#### 【符号の説明】


1…配線パターン、2、3…端子、10…基板、11…吐出ヘッドユニット（噴射ヘッド）、12…キャリッジ、13…基板保持台、14…基板、15…供給チューブ、16…信号供給ケーブル、17…噴射ヘッドコントロールボックス、18…X方向スキャンモータ、19…Y方向スキャンモータ、20…コンピュータ、21…コントロールボックス、22…基板位置決め／保持手段、31…ヘッドアライメント制御機構、32…検出光学系、33…噴射ヘッド、34…ヘッドアライメント微動機構、35…制御用コンピュータ、36…画像識別機構、37…XY方向走査機構、38…位置検出機構、39…位置補正制御機構、40…噴射ヘッド駆動・制御機構、41…光軸、42…素子電極、43…液滴、44…液滴着弾位置、45…流路、46…ピエゾ素子、47…溶液、48…ノズル、49…フィルター、65…ノズル、66…発熱体基板、67…蓋基板、68…シリコン基板、69…個別電極、70…共通電極、71…発熱体、74…溝、75…凹部領域、76…溶液流入口、81…サテライト微小滴、82…素子電極（ITO透明電極）、83…ドットパターン、84…微小滴、85…微粒子、86…基板表面。

【書類名】


図面

【図 1】


(A)




(B)




【図 2】




【図 3】




【図 4】



【図 5】




【図 6】




【図 7】


(A)



(B)




(C)







【図 8】




【図 9】




【図 10】




【図 11】



【図 12】




【図 13】




【図 14】


(A)



(B)




【図 15】





【図 16】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高品質かつ高精度なパターン配線基板あるいはデバイス基板を提供可能とする。

【解決手段】 液滴噴射装置は、噴射ヘッド 11 によって微粒子含有溶液の液滴を基板 14 に複数滴噴射付与し、基板 14 上の通電領域にパターンを形成し、付与後の液滴の揮発成分を揮発させることによってパターン配線あるいはデバイスを形成する。ここで上記微粒子の大きさを  $D_p$ 、吐出口径を  $D_o$  とするとき、 $0.0001 \leq D_p / D_o \leq 0.01$  とする。また噴射ヘッド 11 は、溶液中に瞬時に発生させた膜沸騰気泡の成長作用力で溶液を噴射させ、溶液飛翔時の形状を、飛翔方向に伸びた細長柱状であってその直径の 5 倍以上の長さとし、さらに基板 14 と噴射ヘッド 11 との相対移動速度を、溶液の噴射速度の  $1/3$  以下にする。そして吐出口は、微粒子含有溶液中の微粒子より硬い材質よりなる基板に形成された開口とする。

【選択図】 図 3

特願 2003-009108

出願人履歴情報

識別番号

[000006747]

1. 変更年月日

2002年 5月17日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

氏 名

株式会社リコー